



HAFTPUTZ B



Gips-Kalk-Basis (MG P IV)

Technische Informationen:

Bearbeitungszeit:	ca. 40 – 50 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	> +5 °C und < +30 °C
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/m ² auf glatten, ca. 2,3 kg/m ² auf rauem Untergrund
Lagerung:	trocken, möglichst auf Holzrost, lagerfähig bis 12 Wochen
Lieferung:	mit Folieneinlage, in 35 kg Säcken

Anwendung:

- als Feinputz auf HAGALITH A oder ausreichend verfestigten Mörtelgrundierungen
- zum Abstucken oder Glätten vorgezogener Flächen
- zum Spachteln oder Abglätten mineralischer Bauelemente
(Leichtbeton, Bimsbeton, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Dämmplatten)

Eigenschaften:

- glättfähig
- hoher Haftverbund
- einfache Handverarbeitung

Qualität und Sicherheit:

- HAGALITH-Systemprodukt
- vergüteter Gips-Kalk-Haftputz
- Mörtelgruppe P IV gem. DIN V 18550, B3/20/2 gem. DIN EN 13279-1
- Bindemittel gemäß DIN 1168 und DIN EN 459
- güteüberwacht



Putzgrund:

Nur auf saubere, ausreichend trockene, saugfähige Untergründe putzen.
Auf HAGALITH A sofort nach dem Erhärten, auf anderen Putzgrundierungen nach dem Verfestigen (3-5 Tage) aufziehen.
Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18350 Abs. 3, sowie die Putznorm DIN V 18550 zu beachten.

Anmachen:

Wie Gips in sauberes Wasser einstreuen und mit Kelle oder mit Quirl verarbeitungsgerecht Anrühren, dabei auf saubere Gefäße und Werkzeuge achten.
Nicht mit anderen Produkten mischen.

Verarbeitung:

Von Hand mit Aufziehbrett oder Glätter (Stahltraufel) dünn-schichtig aufziehen und zeitgerecht abglätten.
Auftragsstärke je nach Struktur des Untergrundes.

Hinweis:

- dieses Produkt enthält Kalk und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen
- bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen
- bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen
- siehe auch Sackaufdruck

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen.
Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar.
Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen.
Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.
Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.