



quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück  
Tel. +49 541 601-01, Fax +49 541 601-853

13

Nr. 105873

EN 998-1  
Normalputzmörtel GP

Normalputzmörtel für die Verwendung  
als Außen- und Innenputz für Wände,  
Decken, Pfeiler und Trennwände

Brandverhalten:	A1
Wasseraufnahme:	W 0
Wasserdampf- durchlässigkeit $\mu$ :	15/35 (Tabellenwert)
Haftzugfestigkeit:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$ :	$\leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P = 90% (Tabellenwerte n. EN 1745)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD

